

كلية الهندسة

السنة الثالثة

الفصل الأول

ع . حسام بلوط

29/9/2013

المحاضرة

3

عدد الصفحات

8



مواد بناء 2 (عملي)



الخرسانة وخواصها

إضافات على النوتة ذكرها الدكتور أثناء المحاضرة:

- $\text{معامل التراص} = \frac{\text{حجم المواد الصلبة}}{\text{حجم الخلطة}}$
- كل وحدات الوزن الحجمي المذكورة في الصفحة 13 هي بـ Kg/m^3 .
- فقرة خواص الخرسانة الطازجة هي للإطلاع \wedge .
- ملخص بسيط للجدول الموجود في الصفحة 15.

كلما زاد هبوط مخروط ابرامس تزداد درجة التشغيل وتنقص الفراغات ويزيد معامل التراص.

شرح بسيط قبل البدء بحل المسائل:

اولا : مقاومة البيتون على الضغط f'_c

لإيجاد مقاومة البيتون على الضغط نكسر مجموعة عينات شكلها مكعب أو اسطواني و نحفظ في الشروط النظامية و تكسر بعد 28 يوم.

1 - قوة الكسر لكل منها: $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$.

2 - مقاومتها هي: $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$.

$$3 - \text{وسطي العينات: } f_{cm} = \frac{\sum f_i}{n}$$

4 - نعرف ما يسمى بالمقاومة الأسطوانية المميزة $f'_c (cy)$.

وهي مقاومة عينة اسطوانية أبعادها (15×20) cm حُفّظت في الشروط النظامية و كُسرَت بعمر 28 يوم.

$$f'_c (cy) = C_{20} = 20 \text{ MPa}$$

5 - الشرطين الواجب أن تحققها نتائج مقاومة العينات هي:



حالة أولى: إذا كان عدد العينات $n=3$:

$$\left. \begin{aligned} f_{cm} &\geq f'_c + 1 \\ f_{min} &\geq 0.58 * f'_c \end{aligned} \right\} \longrightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} f'_c &\leq f_{cm} - 1 \\ f'_c &\leq \frac{f_{min}}{0.85} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{شرط أول} \\ \text{شرط ثاني} \end{array}$$

حيث f_{min} هي أصغر مقاومة للعينات الموجودة لدينا.

حالة ثانية: إذا كان عدد العينات n لا يقل عن 9 فيكون الشرطان:

$$\left. \begin{aligned} f'_c &\leq f'_{cm} - 1 \\ f'_c &\leq \frac{f_{min}}{0.80} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{شرط أول} \\ \text{شرط ثاني} \end{array}$$

حالة ثالثة: إذا كان عدد العينات $n=30$ فإننا نقوم بما يلي:

$$f_{cm} = \bar{f}' = \frac{\sum f_i}{n}$$

$$\bar{f}' \geq f'_c + 1.1 * S$$



شرط أول :

$$f'_c \leq \bar{f}' - 1.1 * S$$

حيث S : هي قيمة الانحراف المعياري للأسطوانات المعتبرة ويحسب من العلاقة التالية:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (f'_i - \bar{f}')^2}{n - 1}}$$

يجب الانتباه أثناء المعالجة الإحصائية إلى إهمال المقاومات التي تقع خارج المجال المحدد بالعلاقة:

$$f' = \bar{f}' \pm 2.33 * S$$

أي المجال هو:

$$[f_{cm} - 2.33 * S, f_{cm} + 2.33 * S]$$

بعد استبعاد القيم الشاذة الواقعة خارج المجال المحدد يجب إعادة حساب f_{cm} الجديدة، وحساب S الجديدة أيضاً.



الشرط الثاني:

$$f'_c \leq \frac{f_{min}}{0.8}$$

6 - يجب الانتباه الى نوعي الخرسانة المراقبة والغير المراقبة... والجدولين صفحة 18

7 - معاملات التصحيح الجدولين صفحة 20 من النوطة.

ثانياً: مقاومة البيتون على الشد: f_{ct}



وهو تقريبا يساوي عشر ما يتحمل البيتون على الضغط، يتم حسابها بالشكل التالي:

$$f_{ct} = 0.44 \sqrt{f'_c}$$

فمثلاً للبيتون درجة جودة C20:

$$f'_c = 20 \Rightarrow f_{ct} = \frac{20}{10} = 2 \text{ MPa}$$

ولكن باستخدام القانون:

$$f_{ct} = 1.9677 \text{ MPa}$$



ثالثاً: معامل التشوه الطولي (مرونة البيتون):



$$E_{co} = 6645 \cdot \sqrt{f'_{cj}}$$

E_{co} : معالم التشوه الطولي اللحظي مقدراً بـ MPa .

f'_{cj} : مقاومة الخرسانة الأسطوانية في الضغط في تاريخ تقييم معامل التشوه (التشكل) مقدراً بـ MPa (لخرسانة عمرها j يوماً).

لكن الدكتور اعتمد في المحاضرة أنّ j هي 28 يوماً ما لم يطلب خلاف ذلك وبالتالي يصبح القانون.

$$E_{co} = 6645 \cdot \sqrt{f'_c}$$

ويكون معامل التشوه (التشكل) الطولي طويل الأجل مقدراً بـ (MPa) .

$$E_c = \frac{E_{co}}{3}$$

وذلك لأنّ معامل المرونة اللحظي تقل قيمته مع الزمن.



رابعاً: معامل التشوه العرضي (نسبة بواسون):

حيث يعطى معايير القص (G) بالعلاقة التالية:

$$G = \frac{E_c}{2(1 + \nu)}$$

ν : نسبة بواسون وهي مساوية $0.2 = \nu$.

ملاحظة:

عند حل المسائل دائماً نحسب معايير القص (G) ونعوض قيمة معامل التشوه اللحظي E_{co} .

أي أنّ:

$$G = \frac{E_{co}}{2(1 + \nu)}$$



مثال خارجي:

تم اختبار ثلاث عينات أسطوانية أبعادها $(15 * 30) \text{ cm}$ فكانت قوة الكسر لكل منها:
 $(430, 380, 400) \text{ Kn}$ والمطلوب تحديد المقاومة الأسطوانية المميزة علماً أن العينات قد
 كُسرت بعد 28 يوم.

الحل:

- الواحدات التي نتعامل معها دائماً عند حساب المقامات هي $\text{MPa} = \text{N/mm}^2$ أو Kg/cm^2 .
- $f = \frac{P}{A}$
- A: مساحة السطح المعرض للقوة.

$$f_1 = \frac{400 * 10^3}{\frac{\pi * (15 * 10)^2}{4}} = 22.64 \text{ MPa}$$

$$f_2 = \frac{380 * 10^3}{\frac{\pi * (15 * 10)^2}{4}} = 21.5 \text{ MPa}$$

$$f_3 = \frac{430 * 10^3}{\frac{\pi * (15 * 10)^2}{4}} = 24.33 \text{ MPa}$$

$$f_{cm} = \frac{22.64 + 21.5 + 24.33}{3} = 22.82 \text{ MPa}$$

$$f'_c \leq \min \left\{ \begin{array}{l} f_{cm} - 1 = 22.82 - 1 = 21.82 \text{ MPa} \\ \frac{f_{min}}{0.85} = \frac{21.5}{0.85} = 25.29 \text{ MPa} \end{array} \right.$$

نختار القيمة الأصغر بين الشرطين:

$$f'_c = 21.82 \quad . \quad C21.82$$

وهو من جودة جيدة أكبر من C20

مسألة أولى ص 21:

أوجد المقاومة الأسطوانية المميزة لخلطة بيتونية عيارها 350 Kg/m^3 إذا علمت أن المقاومة
 الأسطوانية لعينات أبعادها $(15 * 30) \text{ cm}$ بعمر 7 أيام كانت:

210, 100, 150, 145, 135, 205, 220, 185, 180, 165, 136, 142, 162, 193, 175,
225, 260, 270, 255, 133, 220, 143, 161, 155, 195, 203, 213, 195, 142
Kg/cm²

فاذا علمت ان الخرسانة المنفذة مراقبة والاسمنت المستخدم نوعه بورتلندي عادي فهل هي مقبولة؟

الحل:

عدد العينات n=30:

$$f_{cm} = \frac{\sum f_i}{n} = 180.1 \frac{kg}{cm^2}$$

الانحراف المعياري S:

$$S = \sqrt{\frac{(210 - 180.1)^2 + (200 - 180.1)^2 + \dots}{29}}$$

$$S = 42.41 \frac{Kg}{cm^2}$$

مجال القبول:

$$[180.1 - 2.33 * 42.41, 180.1 + 2.33 * 42.41]$$

$$[81.28, 278.9]$$

نقارن كل القيم الموجودة لدينا ونلاحظ أنها تقع جميعا ضمن مجال القبول فلذلك لا نستبعد أي قيمة ولو كان لدينا أي قيمة شاذة نستبعدا ثم نحسب f_{cm} , S الجديدة.

$$f'_c = \min \left\{ \begin{array}{l} f_{cm} - 1.1 * S \\ 180.1 - 1.1 * 42.41 = 133.45 \text{ Kg/cm}^2 \\ \frac{f_{min}}{0.8} = \frac{100}{0.8} = 125 \frac{Kg}{cm^2} \end{array} \right.$$

نختار القيمة الأصغر فيكون:

$$f'_{c(cy)_7} = 125 \frac{Kg}{cm^2}$$

مقاومة اسطوانية نظامية عمرها 7 أيام.

من جدول التصحيح:

$$f'_{c(cy)} = 125 * 1.5 * 1 = 187.5 \frac{Kg}{cm^2} = 18.75 \text{ MPa}$$

عيار الاسمنت من الجدول:

$$350 \frac{Kg}{cm^2} \Rightarrow C20$$

$$18.75 < 20$$



إذن البيتون غير مقبول.

الطلب الثاني:

أوجد خواص البيتون المنفذ: أي حساب متانة الضغط والشد:

- معامل المرونة (معامل التشكل الطولي).

- معايير القص G .

الحل:

مقاومة البيتون على الشد:

$$f_{ct} = 0.44 * \sqrt{18.75} = 1.91 MPa$$

$$E_{co} = 6645\sqrt{18.75} = 28773.69 MPa$$

$$E_c = \frac{E_{co}}{3} = 9591.23 MPa$$

(طويل الأجل)

$$\nu = 0.2$$

معامل بواسون

$$G = \frac{E_{co}}{2(1 + 0.2)} = \frac{28773.69}{2(1 + 0.2)}$$

$$G = 11988.04 MPa$$

ملاحظة دائماً نطبق E_{co} اللحظية.

المسألة الثانية: ص 21

المقاومة المكعبة المميزة لعينة بيتونية أبعادها $(150*150*150)mm$ مصنعة من الاسمنت البورتلندي العادي عيارها $400kg/m^3$ هي $10 MPa (N/mm^2)$ بعمر 3 أيام والمطلوب التحقق من مقاومة البيتون وتحديد مواصفاته علماً أنه غير مراقب.

الحل:

$$f'_{cu} = 10 MPa$$

يقصد بها المقاومة المكعبية.

$$f'_{c(cy)} = 10 * 0.8 * 2.5 = 20 MPa$$



من جدول تصحيح الشكل

من جدول تصحيح العمر

البيتون مقبول $C20 = f'_c (cy) \Rightarrow 400 \frac{Kg}{cm^2}$ كمية الاسمنت

خواص البيتون:

$$f_{ct} = 0.44\sqrt{f'_c} = 1.96 \text{ MPa}$$

$$E_{co} = 6645\sqrt{18.75} = 28773.69 \text{ MPa}$$

$$G = \frac{E_{co}}{2(1 + 0.2)} = 12382.225 \text{ MPa}$$

THE END



Join Us
On
FACEBOOK

[www.facebook.com/groups
/civil.geniuses.2011](http://www.facebook.com/groups/civil.geniuses.2011)



ولا تنسوا إرسال بياناتكم لحساب الفريف (الاسم - الرقم الجامعي - رقم
الجوال) لإعلامكم عن النتائج الامتحانية وعن المحاضرات وعن كل جديد
بواسطة خدمة ال sms