

كلية الهندسة

السنة الثالثة

الفصل الأول

الدكتورة: رباب جوني

31/10/2013

المحاضرة

5

عدد الصفحات

5

مواد بناء (٢)

## الخلاط البيتومينية

تتكون الخليطة من : بحص - رمل - بودة - بيتومين ( اسفلت ) .

**الاسفلت:** هو عبارة عن مادة سوداء عضوية ( يدخل في تركيبها  $H - C$  ) ويمكن أن تكون قاسية أو طرية.

**المستحلب:** هو عبارة عن سائلين لا يرتبطان مع بعضهما ولكن نجبرهم على الارتباط.

طريقة تحضير مستحلب البيتومين: نضع ماء مع زفت صمغ في وعاء خلط يدور بسرعة كبيرة مثلاً ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة.

لماذا نضع من البيتومين مستحلب ولا نستخدمه بشكله الطبيعي؟

لأنه إذا كان جامداً لا يمكن خلطه مع الحصى إلا إذا قمنا بتسخينه إلى درجات عالية ولكن هذه الطريقة مكلفة جداً ومضرة بالصحة. لذلك نلجأ لصنع منه مستحلب والحصى هي التي تمتص الماء الزائد بالخلطة.

- هناك خلطات أسفلتية: - ساخنة: مثل التي نستخدمها في سوريا.

- باردة (مستحلب)

- **مادة الاسفلت:** مادة متأثرة بالحرارة أي كلما كانت درجة حرارتها عالية كانت الخلطة لينة وطرية وسهلة التشكيل .

- نستخدم الخلطات البيتومينية في تزييت الشوارع والعزل و ...

في العزل توضع على الأسطح والاساسات والجدران الاستنادية ...

- إذا كانت الخليطة ( بيتومين + بودرة ) ← الماستيك البيتوميني .  
 بيتومين + بودرة + رمل ← مونة بيتومينية .  
 بيتومين + بودرة + رمل + بحص ← بيتون بيتوميني .



### المواصفات العامة للخلائط البيتومينية:

١ - التغليف الكامل للمواد الحصوية بالبيتومين.

يجب أن تغلف المادة الرابطة المواد الحصوية لأن حدوث أي انقطاع في القشرة المغلفة يضعف من قوة تماسك الخلطة ويجعلها قابلة لشرب الماء وهذا مضر جداً للخلطة لأن دخول الماء بين طبقة التغليف والحصوة يؤدي إلى ظاهرة الإنسلاخ .

- حتى نؤمن تغطية لكامل الحصويات، لا يمكننا تحديد كمية المادة الرابطة المضافة لأن ذلك يتعلق ب:

أ - السطح النوعي للمواد الحصوية: وهو مساحة سطح العناصر الحصوية على وحدة الوزن  $(m^2/kg)$ .

تزيد كمية الأسفلت الواجب إضافته كلما زادت مساحة السطح النوعي للحبيبات الحصوية وكلما زادت نعومة.

ب - القطر الوسطي للمواد الحصوية (السمائة).

كلما زادت نعومة الحبيبات تقل السماكة لأن الحبيبات الناعمة مساحة السطح النوعي لهم أكبر فتنوع المادة الرابطة عليهم أكثر.

ج - استطاعة الخلاطات: كلما زادت استطاعة آلات الخلط كلما أمكننا تخفيض المادة الرابطة.

٢ - سمك قشرة التغليف المواد البيتومينية:

يجب أن تكون السماكة مناسبة لأن إذا زادت السماكة تبتعد الحصويات عن بعضها وتضعف المادة الاسفلتية وتصبح قابلة للتشوه (مثل ظاهرة تموج الطرقات).

أما إذا قللنا من سماكة المادة البيتومينية المغلفة يؤدي ذلك إلى شيخوختها أي تقل مرونتها وقدرتها على الالتصاق وتتأكسد نتيجة الشمس والمطر والهواء كما أن القدرة الميكانيكية اللازمة لتغليف المواد الحصوية بالمادة الرابطة ترتفع كثيراً كلما نقصت المادة الرابطة.

٣ - توفير نسبة فراغات معينة في الخلائط البيتومينية:

يجب أن تكون نسبة الفراغات مناسبة ومتوسطة فإذا زادت نسبة الفراغات لا تستطيع المادة الرابطة إملاء جميع الفراغات بين المواد الحصىة وبالتالي نحصل على بيتون كثير الفراغات (اسفنجي). أما إذا قلت نسبة الفراغات فستطوف كمية البيتومين الفائضة على السطح وتدعى هذه الظاهرة بالفوران.

- نعتد أن نسبة وزن الأسفلت المضافة ٦% من نسبة الحصىات.

- في الطرقات نترك نسبة فراغات بيت ٤ - ٥% من حجم الحصىات.

٤ - توفير نسبة معينة من البودرة في الخلائط البيتومينية:

إن النعومة ترفع من مقدار السطح النوعي للمواد الحصىة لذلك يجب أن يكون التركيب الحبي للمواد الحصىة مائلاً للنعومة. ولكن هذه النعومة يجب أن تتوقف زيادتها عند حد معين لأن الخليطة البيتومينية يزداد قوامها الهيكلية كلما كانت حباتها خشنة.

٥ - ضرورة إنتقاء صنف ونوع البيتومين حسب استعمال المخلوط البيتوميني:

في المناطق الباردة نستخدم البيتومين الطري أما في المناطق الساخنة نستخدم البيتومين القاسي و يجب فرش الزفت في جو صاحي .



### مركبات البينون البينوميني:

أ - البحص: يفضل أن يكون شكل الحبيبات مكعبي وسطوحها خشنة ونظيفة وتكون ناتجة عن تكسير الصخور ولها حواف حادة.

ب - الرمل: يجب أن يكون قاسي - نظيف - غير قابل للتفتت - لا يحوي على جزيئات عضارية أو جصية أو عضوية.

ت - البودرة: تتراوح نسبتها ٥ - ٨% من كمية الحصىات ويجب أن تكون ناعمة بحيث يمر ما لا يقل عن ٩٠% من المهزة رقم ٢٠٠.

ث - البيتومين.

## ملاحظة:

يجب أن تتدرج المساواة بحص ← رمل ← بودرة  
وممكن أن تكون قساوتهم متساوية ولكن لا يمكن العكس حتى لا يتفتت البحص فيما لو كانت قساوة  
الرمل أكبر من قساوته.



## التركيب الحبي للمواد الحصىة: يقسم إلى:

- ١ - تركيب حبي مستمر.
- ٢ - تركيب حبي متقطع.

**التركيب الحبي المستمر:** أي يجب أن يكون تركيب الحبات مستمراً من أصغر حبة إلى أكبر حبة بدون إنقطاع في هذه الحالة التركيب يكون حاوياً لجميع ذرات الوسطية بين أصغر حد وأكبر حد فلا توجد مناطق فاصلة بين الحجر والبحص والرمل والبودرة. فينتهي كل منهما في النقطة التي يبتيدي فيها الآخر كما لا توجد في المنحني الحبي مناطق فارغة.  
أما التركيب الحبي المتقطع: فهو ينص على أن تتألف الحبات من بعض المقاسات المتفاوتة كثيراً بدون أي حبات من أبعاد وسطية فلا توجد في هذه الحالة نقاط مشتركة بين الحجر والبحص والرمل والبودرة بل أن أصغر حبة من أحداها تكبر كثيراً على أكبر حبة من غيرها وقد يوجد في كل صف مناطق فارغة.



## تقسم المواد الرابطة البيتومينية حسب طريقة استخدامها:

- ١ - الخلطات البيتومينية للطرق.
- ٢ - الخلطات البيتومينية لمهابط الطائرات.
- ٣ - الخلطات البيتومينية المانعة للرشح.

## تقسم الخلطات البيتومينية حسب البنية:

- ١ - مغلق: يكون التركيب الحبي مستمر ونضيف البيتومين ساخناً.
- ٢ - مفتوح: يكون التركيب الحبي متقطع ونضيف البيتومين بارداً.

٣ - نصف مغلق: وهو خليط من تركيب حبي متقطع وبيتومين ساخن.

### تصميم الخلطات البتومينية:

توجد عدة طرق وعدة تجارب لذلك ولكن سنعمد طريقة مارشال لأنها الوحيدة في سوريا.

ملاحظة: الغاية من تجربة مارشال (في العملي) الحصول على قيمتين الثابت والسيلان بينما نقوم بتصميم الخلطات البتومينية على طريقة مارشال للحصول على الديمومة والمرونة والمتانة والاقتصادية.

**THE END**



Join Us  
On  
**FACEBOOK**

[www.facebook.com/groups/civil.geniuses.2011](http://www.facebook.com/groups/civil.geniuses.2011)

